

CE 78 PATE LIGHT

VOEGENFINISHER VOOR GIPSPLATEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
CE 78 PATE LIGHT is een gebruiksklaar pleister dat speciaal ontwikkeld werd voor de afwerking van voegen van gipsplaten met afgeschuinde kanten in combinatie met een voegband.

SAMENSTELLING EN VORM.
Hars, water, calciumcarbonaat, gewichtsreducerende vulstoffen, bewaarmiddel en diverse toeslagstoffen. De pasta is wit/grijs van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Alle types gipsplaten, met of zonder isolatie (glaswol, rotswol, polystyreen) met afgeschuinde kanten en gekartonneerde zijden.

AFWERKING.
Zonder grondlaag voor gipsplaten.
Gipsgebonden afwerkpleister.

TE CONSULTEREN DOCUMENTEN.
DTU 25.41 en 25.42.

AANWENDING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5°C en 30°C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

Niet gebruiken op een bevroren ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De gipsplaten worden bevestigd overeenkomstig het DTU. Plaatuitsnijdingen moeten worden geschaafd en ontstoft.

TOEPASSING.
Voor de afwerking van de eigenlijke voegen moeten eventuele openingen tussen niet goed aansluitende voegen gevuld worden en eventuele andere openingen (afbrokkelingen, beschadigingen van de platen,…) gedicht worden.

De verwerking gebeurt manueel door de pasta al "smerend" met een plamuurmes van 10 of 15 cm in de voeg en over de band aan te brengen (geslepen zijde tegen het pleister). Vervolgens een afwerklaag aanbrengen, laten drogen en nog eens afwerken om de band te maskeren.

Schroefkoppen ook maskeren.

Een band aanbrengen aan de binnenhoek met het plafond en erop toezien dat het beton vrij is van sporen van ontkistingsolie.

Bij verticale buitenhoeken een wapeningsband (wapening aan de bouwzijde) of een metalen profiel gebruiken.

BIJBEHORENDE BANDEN.
Gaasband of Papier-voegband.

VERBRUIK.
Ongeveer 350 g/m² plaatoppervlak (500g/m² voor een traditionele pleister)

DROOGTIJD.
Volgende laag mag gezet worden vanaf 24 tot 48 uur na de eerste arbeidsgang.

TECHNISCHE EIEGENSCHAPPEN.
- Hechtkracht van de band: > 1000 g.
- Scheurvorming: geen scheurvorming tot 5 mm dikte.
- Densiteit: 1,2 (1,7 voor een traditionele pleister).
- Vaste stof(gehalte): 52 %.

VERPAKKING.
Emmers van 18 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschut tegen vorst en hoge temperaturen.

VOEGENFINISHER VOOR GIPSPLATEN

Kant en klaar pastavormige finisher waarbij een zeer glad wit eindresultaat verkregen wordt.

VOORDELEN

- **Gebruiksklaar: vergemakkelijkt en versnelt het werk op uw werf.**
- **Identiek rendement met 18 kg lichte pleister als met 25 kg traditionele pleister.**

RAADGEVINGEN VOOR HET AANWENDEN

Steeds een minimale afstand van 20 cm in acht nemen tussen de kozijnen en de eerste plaatvoeg.

Mixen voor gebruik.

