

JOINTFINISHER

GLADSTRIJKPLEISTER VOOR BINNEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Pleister op poeder basis voor het gladstrijken van muren en plafonds.

Laat toe kleine egalisaties te beoefenen. Ideaal voor het voorbereiden van oppervlakten voor het schilderen, behangen of muurbekledingen.

SAMENSTELLING.
De pleister is gebaseerd op, calciumcarbonaat, hars, en diverse toevoegingen. Eindresultaat is wit.

TOEGESTAANDE ONDERGROND.
Gipsplaten, oude verflagen, cement basis, beton, gipsblokken,egalisatiepleisters (SEMIN DEGROSSISSAGE, PARILIS GROS).

AFWERKING.
Behang, verf, glasvezel, muurbekleding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
- Open tijd: 10 uur.
- pH: 7.
- Poederdichtheid: 0,9.

BIJBEHORENDE PRODUCTEN
- PARILIS GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egalisatiepleisters.
- PRIM-PLAQUE voor grondlaag gipsplaat.

VERPAKKING.
Zakken van 5 en 15 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.
9 maanden in origineel ongeopende verpakking, die tegen vocht en vorst wordt beschermd.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De verwerkingstemperatuur moet boven 5° C zijn. In dunne lagen aanbrengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet schoon, hard, droog, vrij van stof en van olieresten zijn. Als de ondergrond onregelmatigheden vertoond, eerst een gladmakende deklaag aanbrengen. Was en spoel eerste oude verflagen.

MENGVERHOUDING.
Per 5 kg 2,4 en 2,6 ltr. water toevoegen.

Machinaal mixen.Laat de verkregen pasta 5 minuten rusten en mix opnieuw.

TOEPASSING.
Aanwenden met een spachtelmes of spatel. Verwijder onvolmaaktheden voor het schuren.

VERBRUIK.
Ongeveer 250 tot 400 gr/m².

DROOGTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de heersende omstandigheden. Algemeen mag gerekend worden op 4 tot 8 uur.

GLADSTRIJKPLEISTER VOOR BINNEN

JOINTFINISHER is ideaal voor het voorbereiden van de meeste oppervlakten om een perfecte afwerking te verkrijgen.

VOORDELEN

- Zeer wit.
- Geen afval.
- Eenvoudig te schuren 10 h verwerkingstijd.

VERWERKINGSADVIES

Gebruik eerst een primer alvorens een Zijdeglans of Hoogglans verf aan te brengen.

Oude verflagen altijd goed reinigen voor de toepassing.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

UITSTEKEND GLIJDVERMOGEN

