

LIANT COLLE EXTRA

BINDMIDDEL/LIJM VOOR GIPSTEGELS

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Lijm in poedervorm voor het optrekken van wanden in gipstegels. Eveneens geschikt voor het vastzetten van de bovenste tegelrij van wanden.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Gips, calciumcarbonaat, hars, en diverse toeslagstoffen. De pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Al dan niet waterafstotende gipstegels.

AFWERKING.
Allerhande producten met uitzondering van cementgebonden producten.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.
DTU 25.31. NF EN 12860.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
- Afbindtijd: 1 u 30.
- Product in overeenstemming met de norm NF EN 12860.
- Brandreactie: A1.

VERPAKKING.
Zakken van 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschut tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30°C bedragen.

Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken.

Niet geschikt voor buitengebruik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De gipstegels moeten droog en stofvrij zijn.

MENGVERHOUDING.
Per zak van 25 kg 13 à 14 L water toevoegen.

TOEPASSING.
Om de eerste rij te plaatsen, lijm aanbrengen aan de rand en in de bodem van de tegelgroeven die op de grond en tegen verticale bouwdelen geplaatst worden.

De voegen tussen de tegels mogen niet meer dan 3 mm dik zijn.

De tweede rij op dezelfde manier aanbrengen, met verspringende voegen, en dit voordat de lijm begint uit te harden. Dat is belangrijk om de wand te kunnen uitlijnen. Laten drogen alvorens met de derde rij te beginnen.

VERBRUIK.
Het verbruik is afhankelijk van de dikte van de tegels:
- Voor tegels met een dikte van 5 cm bedraagt het verbruik 1 kg/m².
- Voor tegels met een dikte van 10 cm bedraagt het verbruik 2 kg/m².

DROOGTIJD.
Deze bedraagt 4 à 5 uur, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

BINDMIDDEL/ LIJM VOOR GIPSTEGELS

Deze lijm in poedervorm werd speciaal ontwikkeld voor het optrekken van wanden in gipstegels.

Eveneens geschikt voor het vastzetten van de bovenste tegelrij van wanden.

VOORDELEN

- **Optimale hechtkracht.**
- **Kortere afbindtijd en droogtijd.**

VERWERKINGSADVIES

Kies de dikte van uw tegels in functie van het uit te voeren werk: 4 cm voor voorzet-wanden, 7 cm voor scheidingswanden en 10 cm voor wanden waaraan hoge vereisten worden gesteld.

