

# SOLIDECOR

## SIERPLEISTER VOOR BINNENSHUIS

**TECHNISCHE OMSCHRIJVING.**
Te spuiten sierpleister in de vorm van een gebruiksklare pasta voor gebruik op binnenmuren en –plafonds.

Maskeert in zekere mate gebreken van de ondergrond zoals kleine bobbels en holtes.

Kan aangebracht worden als gladde afwerkpleister of met een structuurreliëf type “druppeleffect”.

Verschillende kleuren en afwasbare kwaliteit op aanvraag.

**SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.**
Acrylhars in emulsie, minerale vulstof, cellulosevezels, conserveringsmiddel en diverse toeslagstoffen. De pasta heeft een witte kleur en een consistentie die geschikt is voor het machinaal verspuiten.

**TOEGESTANE ONDERGROND.**
- Beton, arm of rijk aan luchtbellen.
- Ruw ontkist beton.
- Cellenbeton.
- Terracottategels.
- Eerste gladgestreken laag van SOLIDECOR.
- Spaanderplaten.
- Gipspleisters.
- Oude verf.
- Cementpleister.
- Gipstegels.
- Gipsplaten.

**AFWERKING.**
SOLIDECOR mag onbedekt blijven of overschilderd worden met een matte verf.

**TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.** DTU 59.1
PV CSTB Nr. R.A.97.176: Brandklasse M0.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.**
Droge stofgehalte: 72 %. Densiteit: 1,6. pH: 8.

**BIJHORENDE PRODUCTEN.**
PRIM-PLAQUE als onderlaag voor gipsplaten.

**VERPAKKING.**
Plastic zakken van 25 kg met handvat op pallet met hoes.

**OPSLAG.**
6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschut tegen vorst.

### VERWERKING

**VOORZORGSMAATREGELEN.**
Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 5°C of op een bevroren ondergrond.

**VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR DE PLAATSING.**
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak droog, zuiver en hard moet zijn en geen sporen van oplosmiddelen e.d. mag bevatten.

Oude verf afschuren en wassen.

**TOEPASSING.**
De gladde afwerking wordt verkregen door manuele verwerking of machinaal spuiten en vervolgens glad te strijken met een plakspaan of brede spatel.

Een structuurreliëf met druppeleffect wordt verkregen door het pleister machinaal te verspuiten (alle types spuitmachines) en te spelen met de afstelling van het debiet van het product, de lucht en de spuitopening om zo verschillende motieven te creëren.

Gereedschap reinigen met water.

**DROOGTIJD.**
24 à 48 uur afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid.

**VERBRUIK.**
Voor een gladde afwerking: ongeveer 500 g/m².

Voor een structuurreliëf met druppeleffect:
1 à 3 kg/m², afhankelijk van het gewenste reliëf.

## SIERPLEISTER VOOR BINNENSHUIS

**Het SOLIDECOR-pleister is een gebruiksklare pasta die gespoten moet worden.**

**Met dit pleister bekomt u verschillende soorten structuurreliëf en vangt u tegelijk kleine uiterlijke gebreken van de ondergrond op.**

**Verkrijgbaar in “afwasbare” kwaliteit en in verschillende kleuren.**

### VOORDELEN

- **Grote weerstand tegen fysieke belasting**
- **Aanbevolen voor druk betreden ruimtes.**
- **Makkelijke verwerking.**

### VERWERKINGSADVIES

**Op plafonds het pleister in dezelfde richting aanbrengen als het strijklicht.**

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III – Klasse 2.

**BESTAAT OOK IN DE UITVOERINGEN VULLEND OF AFWASBAAR**

